

KRAFTFIX EPU 190 2K

TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE ADHESIVE / ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ЕПОКСИДНО-ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:

Двокомпонентний епоксидно-поліуретановий клей для склеювання паркету всіх типів і розмірів. Підходить для укладання всіх типів паркету, великих розмірів (максимальна довжина 2500 мм, максимальна ширина 200 мм), таких як ламінат, дошка і класичний паркет, паркет з екзотичних порід дерева, а також вже лакований паркет і підлога з підігрівом.

- **ДОВГІЙ ЧАС РОБОТИ 90 - 120 ХВ - ЛЕГКЕ ОЧИЩЕННЯ**
- **ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ПІДІГРІВАННЯ ПІДЛОГИ**
- **ВИСОКА КІНЦЕВА МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ**
- **МОЖНА ХОДИТИ ЧЕРЕЗ 24 ГОДИНИ**
- **ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ**
- **НИЗЬКИЙ ВМІСТ ЛЕГКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК**

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Поверхня, на яку наноситься клей, повинна бути рівною, ретельно обробленою, твердою і без тріщин, добре очищеною від пилу, жиру та інших забруднень. Бетонна основа повинна бути витримана не менше 4-6 днів, а вологість бетонної та цементної основи може становити максимум 2%. Поглинаючі основи захищайте ґрунтовкою, наприклад KRAFTFIX PRIMER.

ІНСТРУКЦІЇ З ЗАСТОСУВАННЯ:

KRAFTFIX EPU 190 2K — двокомпонентний клей. Компонент А — епоксидно-поліуретановий полімер, компонент В — затверджувач. Вилийте весь вміст дози компонента В у ємність з компонентом А. Ретельно змішайте обидва компоненти за допомогою повільно обертаючого міксеру. Зверніть особливу увагу на боки та дно ємності, які слід очистити шпателем, щоб компонент В не залишився незмішаним. Нанесіть паркетний клей KRAFTFIX EPU 190 2K на вже підготовлену основу за допомогою зубчастого шпателя. Через різні матеріали та різні умови роботи рекомендується спочатку провести тест на невеликій ділянці, щоб перевірити придатність клею для паркету KRAFTFIX EPU 190 2K для використання в реальних умовах роботи. Після тесту підготуйте та нанесіть стільки клею для паркету KRAFTFIX EPU 190 2K, скільки необхідно для укладання паркету протягом 90-120 хвилин. Час використання скорочується при вищих температурах і для більших кількостей клею, а також подовжується при нижчих температурах і для менших кількостей клею. Укладіть паркет на шар клею так, щоб він лежав на ньому по всій поверхні. Свіжі залишки клею для паркету KRAFTFIX EPU 190 2K необхідно негайно очистити за допомогою KRAFTFIX PU CLEANER, оскільки затверділий клей можна видалити тільки механічним способом, що залишає плями на паркеті. Подальша обробка паркету, шліфування та лакування можливі через 72 години після склеювання.

ВИТРАТА:

приблизно 900-1500 г/м² залежно від типу паркету та пористості основи. Використання відповідного KRAFTFIX PU PRIMER 110 зменшує витрату клею, покращує адгезію та дозволяє працювати з основою з підвищеною вологістю.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕННЯ:

температура повітря від +10°C до +25°C, відносна вологість повітря від 45% до 65% до, під час і після укладання паркету. Температура основи мінімум +10°C, вологість бетонної основи до 2.00%, у разі вищої вологості обов'язково використовувати відповідний PRIMER. PU PRIMER 110, PU PRIMER 494 QUICK, PRIMER 450 як бар'єр для водяної пари.

ЧАС ВІДКРИТОЇ РОБОТИ:

90 - 120 хв. Час затвердіння підлоги скорочується при вищих температурах і подовжується при нижчих температурах.

ЧАС ВИСИХАННЯ:

через 72 години можна шліфувати паркет і наносити на нього лак.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

у первинній закритій упаковці, що зберігається відповідно до рекомендацій, у сухому, провітрюваному приміщенні, на дерев'яних піддонах, при температурі від +5 до +25 °C, захищеному від прямих сонячних променів, продукт можна використовувати протягом 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці. Захищати від замерзання та перегріву. Вода та вологі інструменти не повинні контактувати з будь-якими компонентами, закрийте щільно відкриту та невикористану упаковку і використовуйте її повністю якомога швидше. Укладання дерев'яного покриття, сухість або вологість якого не відповідає відповідним стандартам, спричинене раптовим підвищенням вологості повітря, може призвести до пошкодження через набрякання деревини. Системи підігріву підлоги повинні відповідати чинним нормам. У будь-якому випадку слід дотримуватися часу висихання. Вимкніть опалення за 48 годин до початку робіт. Увімкнуті опалення після укладання підлогового покриття можна не раніше ніж через 1 тиждень після укладання, при цьому нагрівання до потрібної температури повинно бути поступовим.

УПАКОВКА:

Компонент А і компонент В (комп. В знаходиться в пластиковій банці з комп. А); 9 кг + 1 кг

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ



Технологія 2K EPU



Збільшений час обробки:

90-120 хв



Легке очищення



Ходьба



Не містить летких органічних сполук



Підходить для теплої підлоги



Висока адгезійна міцність



Компонент В знаходиться в контейнері, розміщеному в кришці компонента А



Інтер'єр



Двокомпонентний



Перемішати електричним міксером



Нанесення зубчастим шпателем



Час висихання



Витрата



Підходить для паркету

UA

ОПИС ПРОДУКТУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Двокомпонентний епоксидно-поліуретановий клей, призначений для склеювання всіх типів і форматів паркету. Підходить для монтажу великих елементів (макс. довжина 2500 мм, ширина 200 мм), таких як ламінат, підлогові дошки, традиційний паркет, підлогові дошки, паркетні панелі з екзотичної деревини, а також для склеювання попередньо лакованого паркету та підлог з підігрівом.

ДОВГИЙ ЧАС ВІДКРИТТЯ: 90-120 хв.**ЛЕГКО ОЧИЩУЄТЬСЯ****ДЛЯ ПІДЛОВОГО ОПАЛЕННЯ****ВИСОКА КІНЦЕВА МІЦНІСТЬ****МОЖЛИВІСТЬ ХОДИТИ ЧЕРЕЗ 24 ГОДИНИ****ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ****НИЗЬКА ВЛАГОВМІСТНІСТЬ****Підготовка основи**

Основа повинна бути рівною, гладкою, стабільною, без тріщин і ретельно очищеною від пилу, жиру та інших забруднень. Бетонна підлога повинна бути витримана мінімум 4-6 днів після заливки, а вологість бетону та цементної основи не повинна перевищувати 2 %. Підлогу необхідно захистити відповідним праймером ****KRAFTFIX PRIMER****.

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ

1. KRAFTFIX EPU 190 2K – це двокомпонентний клей:

Компонент А – епоксидно-поліуретановий полімер.

Компонент В – затверджувач.

2. У чистий контейнер вилийте весь вміст ****Компонента В**** до Компонента А.

3. Ретельно перемішайте обидві частини повільним міксером.

Шпателем зіскребіть матеріал з боків і дна ємності, щоб не залишилося неперемішаних фрагментів.

4. Нанести ****KRAFTFIX EPU 190 2K**** на підготовлену основу зубчастим шпателем.

5. З огляду на різноманітність матеріалів і умов роботи, рекомендується провести випробування на невеликій поверхні, щоб перевірити придатність клею в реальних умовах.

6. Після випробування підготуйте і використовуйте тільки ту кількість клею, яку можна використати протягом 90-120 хвилин.

Увага: час відкритості скорочується при вищих температурах і більших порціях, подовжується при нижчих температурах і менших кількостях.

7. Укласти паркет на клей, забезпечуючи повний контакт з основою.

8. негайно видаляйте свіжі залишки клею ****KRAFTFIX PU CLEANER****; засохлий клей можна видалити тільки механічно, що може спричинити появу плям.

9. Подальші роботи — шліфування та лакування — можливі через 72 години після монтажу.

ВИТРАТА

Приблизно 900-1500 г/м², залежно від типу паркету та пористості основи. Застосування препарату ****KRAFTFIX PU PRIMER 110**** зменшує витрату клею та збільшує його адгезію.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕННЯ

Температура повітря: від +10 °C до +25 °C.

Відносна вологість: 45 % - 65 % (до, під час і після укладання паркету).

Температура основи: мінімум +10 °C.

*Вологість бетонної основи: до 2,00 % (при вищій вологості обов'язково використовувати відповідний ****Primer****: PU PRIMER 110, PU PRIMER 494 QUICK або PRIMER 450 як паронепроникний бар'єр).

ВІДКРИТИЙ ЧАС: 90-120 хв (нижчі температури подовжують, вищі скорочують час монтажу та регулювання елементів підлоги).

ЧАС ВИСИХАННЯ: Через 72 години можна шліфувати та лакувати паркет.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: Зберігати в оригінальній, щільно закритій тарі, в сухому та провітрюваному приміщенні, на дерев'яних піддонах, при температурі +5 °C - +25 °C, захищаючи від прямого сонячного світла. Продукт придатний до використання протягом 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці. Захищати від замерзання та перегрівання. Не допускати контакту з водою або вологими інструментами. Відкриту та невикористану упаковку слід щільно закрити та використати якомога швидше.

Увага: Монтаж дерев'яної підлоги з вологістю, що не відповідає нормам, спричинений раптовим підвищенням вологості повітря, може призвести до пошкодження внаслідок розтріскування деревини. Системи підлогового опалення повинні відповідати чинним нормам. Перед початком робіт вимкніть опалення на 48 годин; повторний запуск опалення слід проводити поступово, принаймні через тиждень після монтажу, до досягнення бажаної температури.

УПАКОВКА: Компонент А + Компонент В (Компонент В у пластиковому контейнері всередині упаковки Компонента А): 9 кг + 1 кг

ЗАУВАЖЕННЯ: Продукт застосовувати в системі з ****KRAFTFIX PU PRIMER 110****, ****KRAFTFIX PU PRIMER 494 QUICK****, ****KRAFTFIX PRIMER 450**** та ****KRAFTFIX PU Cleaner****.