

KRAFTFIX PU 170 2K

TWO-COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVE / ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ



Технологія 2K PU



Продукт високої якості



Високі показники зсувної сили



Збільшений час обробки: 60-80 хв



Підходить для теплої підлоги



Без розчинників



Компонент В знаходиться в тому самому контейнері, що й компонент А

Опис та застосування продукту

Високоякісний двокомпонентний клей на основі поліуретану з наповнювачами та добавками. Придатний для склеювання великоформатного масивного паркету, інженерного (багатошарового) паркету, мозаїчного та традиційного смугового паркету, ламінованої підлоги, паркету з екзотичних порід деревини та систем підігріву підлоги.

Подовжений час роботи: 60-80 хв

Придатний для підігріву підлоги

Високі показники міцності на зсув

Підготовка основи

Основа повинна бути твердою, рівною, гладкою, чистою, сухою, знежиреною та без пилу.

1. У чистий контейнер вилийте весь компонент В у компонент А.
2. Ретельно змішайте обидва компоненти за допомогою електричного міксера.
3. Нанесіть клей за допомогою зубчастого шпателя.

Інструкції з застосування

1. Завжди готуйте клей у точно визначеному співвідношенні:
* Для повних партій вилийте весь вміст компонента В у компонент А.
* Для менших кількостей додайте 0,125 г компонента В на 1 кг компонента А.
2. Ретельно змішайте обидва компоненти за допомогою міксера на низькій швидкості.
* Зішкребіть шпателем боки і дно контейнера, щоб переконатися, що не залишилося незмішаного матеріалу.
3. Нанесіть клей для паркету ****KRAFTFIX PU 170 2K**** на підготовлену основу за допомогою зубчастого шпателя.
4. Оскільки матеріали та умови роботи можуть відрізнятися, спочатку проведіть випробування на невеликій ділянці, щоб переконатися в придатності матеріалу для реальних умов роботи.
5. Після випробування приготуйте тільки ту кількість клею, яку ви можете використати протягом 60-80 хвилин.
* **Примітка:** час роботи скорочується при підвищених температурах та при великих обсягах матеріалу; подовжується при нижчих температурах та менших обсягах.
6. Покладіть паркет на клей так, щоб він повністю контактував з поверхнею.
7. негайно очистіть свіжі залишки клею за допомогою ****KRAFTFIX PU CLEANER****. Затверділий клей можна видалити тільки механічним способом, що може залишити плями на поверхні.
8. Залиште 1-2 см розширювальний зазор між стіною і паркетом.
9. Подальшу обробку (шліфування та лакування) можна розпочинати через 24 години після укладання.

Витрата:

Залежно від типу паркету, основи та розміру зубців кельми, приблизно 800-1 400 г/м²

800-900 г/м² - смуговий та мозаїчний паркет товщиною до 10 мм

1 100-1 300 г/м² - традиційний та інженерний паркет меншого формату

1 200-1 400 г/м² - великоформатний інженерний та масивний паркет до 200 × 2 500 мм

Використання відповідного KRAFTFIX PU PRIMER 110 зменшує витрату клею, покращує адгезію та дозволяє працювати на основах з більш високим вмістом вологи.

Температура нанесення:

Повітря: від +10 °C до +25 °C.

Відносна вологість: від 45 % до 65 % (до, під час і після укладання паркету) .

Температура основи: мінімум +10 °C.

Вологість бетону: до 2,00 %; якщо вище, обов'язково використовувати ґрунтовку .

Час відкритої роботи: 50-70 хвилин.

Час висихання: паркет можна шліфувати і лакувати через 24 години.

Рекомендоване використання: внутрішні роботи.

Підходить для:

Клеєння великоформатного масивного паркету, багатошарового (інженерного) паркету, мозаїчного та традиційного смугового паркету, ламінованої підлоги, паркету з екзотичних порід дерева та систем підігріву підлоги.

Зберігання:

Зберігати в оригінальній, щільно закритій, неушкодженій упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C, захищаючи від прямих сонячних променів.

Примітка:

Вода або вологі інструменти не повинні контактувати з жодним із компонентів. Захищати від замерзання.

Упаковка:

Компонент А + Компонент В (Компонент В поставляється в пластиковій банці всередині упаковки Компонента А): 8,75 кг + 1,25 кг / 14 кг + 2 кг



Інтер'єр



Двокомпонентний



Час висихання



Витрата



Перемішати електричним міксером



Нанесення зубчастим шпателем



Захищати від замерзання та сонця



Підходить для паркету

UA
Опис продукту та застосування

Високоякісний двокомпонентний поліуретановий клей з наповнювачами та добавками. Придатний для склеювання великих форматів масивного паркету, багат шарового (інженерного) паркету, мозаїчного та традиційного шпунтового паркету, ламінованих підлог, паркету з екзотичної деревини та систем підлогового опалення.

Час відкритої витримки: 60-80 хв.
Підходить для підлогового опалення.
Висока стійкість до зсуву.

Підготовка основи

Основа повинна бути міцною, рівною, гладкою, чистою, сухою, знежиреною та вільною від пилу.

- 1. У чистий контейнер вилийте весь вміст **Компонента В** до **Компонента А**.
- 2. Ретельно змішайте обидві частини за допомогою електричного міксера.
- 3. Нанести клей за допомогою зубчастого шпателя.

Інструкція з застосування

- 1. Завжди готуйте клей у точно рекомендованих пропорціях:
*Для повних завантажень - додайте весь вміст **Компонента В** до **Компонента А**.
*Для менших обсягів - додайте 0,125 г **Компонента В** на 1 кг **Компонента А**.
- 2. Повільно змішуйте обидві частини за допомогою повільного міксера.
* Шпателем зішкребіть матеріал з боків і дна ємності, щоб не залишилося незмішаних фрагментів.
- 3. Нанесіть **KRAFTFIX PU 170 2K** на підготовлену основу зубчастим шпателем.
- 4. З огляду на різноманітність матеріалів і умов, виконайте пробу на невеликій поверхні, щоб перевірити придатність клею в реальних умовах.
- 5. Після тесту підготуйте тільки таку кількість клею, яку можна використати протягом 60-80 хв.
- * **Увага:** час відкритого зберігання скорочується при вищих температурах і більших обсягах, продовжується при нижчих температурах і менших порціях.
- 6. Укладайте паркет на шар клею, забезпечуючи повний контакт поверхні.
- 7. Негайно видаляйте свіжі залишки клею за допомогою засобів **KRAFTFIX PU CLEANER**; засохлий клей можна видалити тільки механічно, що може залишити плями.
- 8. Залиште 1-2 см зазор між стіною та паркетом.
- 9. Подальші роботи (шліфування, лакування) можна виконувати через 24 години після укладання.

Витрата

Залежно від типу паркету, основи та розміру зубців шпателя: приблизно 800-1 400 г/м²
800-900 г/м² - шпунтований та мозаїчний паркет товщиною до 10 мм
1 100-1 300 г/м² - традиційний та менший багат шаровий паркет
1 200-1 400 г/м² - великий формат багат шарового та масивного паркету до 200 x 2 500 мм
Застосування відповідного **KRAFTFIX PU PRIMER 110** зменшує витрату клею, збільшує адгезію та дозволяє працювати при більш високій вологості основи.

Температура нанесення

Повітря: від +10 °C до +25 °C.
Відносна вологість: 45 %-65 % (до, під час і після монтажу).
Основа: ≥ +10 °C.
Вологість основи (бетон): до 2,00 %; при вищій вологості обов'язкове використання праймера.
Відкритий час: 50-70 хв.
Час висихання: 24 години (після чого можливе шліфування та лакування).

Рекомендоване застосування

Внутрішнє склеювання масивного, багат шарового, мозаїчного, традиційного паркету, ламінату, екзотичної деревини та систем підлогового опалення.

Зберігання

Зберігати в оригінальній, щільно закритій і неушкодженій тарі при температурі від +5 °C до +25 °C, захищати від прямого сонячного світла.
Увага: Не допускати контакту з водою або вологими інструментами. Захищати від замерзання.
Упаковка: Компонент А + Компонент В** (Компонент В у пластиковому контейнері всередині упаковки Компонента А):
8,75 кг + 1,25 кг / 14 кг + 2 кг

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Міцність на розтяг після 7 днів	≥1,0 N/mm²
Міцність на розтяг після 28 днів	≥1,0 N/mm²
Міцність з'єднання на розтяг після термічного старіння	≥1,0 N/mm²
Міцність на зсув	≥3,5 N/mm²
Подовжений робочий час: міцність з'єднання на розтяг після 20 хв	≥0,5 N/mm²
УЗГОДЖЕНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EN 17178 : 2020



Технічні дані надаються з метою досягнення оптимальних результатів при використанні продукції, виготовленої компанією HOLZNER, на основі попереднього досвіду та випробувань у сертифікованій лабораторії. Ми рекомендуємо замовнику провести попередні випробування зразків для своїх потреб. Виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни. За додатковою інформацією звертайтеся до нашої технічної служби. / Технічні дані надаються з метою досягнення оптимальних результатів при використанні продукції, що виробляється компанією HOLZNER, на основі попереднього досвіду та випробувань, проведених у сертифікованій лабораторії. Ми рекомендуємо клієнту провести попередні випробування зразків, адаптованих до його індивідуальних потреб. Виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни.
У разі додаткових питань просимо звертатися до нашої технічної служби.