

KRAFTFIX PU PRIMER 494 QUICK

ONE COMPONENT POLYURETHANE PRIMER / ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ПРАЙМЕР



UA

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ: Однокомпонентний поліуретановий праймер. Використовується як ґрунтовка для поліпшення адгезії на таких поверхнях, як бетон, розчин, дерево.

- ПОГЛИНАЄ ТА ЗАКРИВАЄ ВОЛОГУ ЗАЛИШКОВУ ВОЛОГУ В БЕТОННІЙ ОСНОВІ
- ШВИДКИЙ ЧАС ВИСИХАННЯ
- ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ПІД ВПЛИВОМ ВОЛОГИ З ПОВІТРЯ ТА ОСНОВИ
- ШВИДКО ВИПАРОВУЄ ЗАПАХ ПРАЙМЕРА З ПРИМІЩЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:

Колір продукту: від жовтуватого до коричневого.

Підготовка та нанесення: поверхня повинна бути чистою, твердою, сухою, стійкою до тиску, очищеною від пилу та жиру. Нанесіть праймер валиком з коротким ворсом або тонким пензлем. Якщо поверхня сильно вбирає вологу, нанесіть праймер у два шари. Другий шар наносьте тільки після висихання першого (2-3 години). Може використовуватися як пароізоляція на стяжках з вологістю до 3%, обов'язково наносьте мінімум два шари, поки основа не буде повністю насичена. Приклейте паркет на чисту поверхню протягом 24-72 годин, використовуючи тільки реактивні клеї KRAFTFIXPU 101, PU 170 2K, EPU 190 2K і 160 HYBRID.

Витрата: приблизно 0,18-0,25 л/м² залежно від поглинання і шорсткості поверхні та способу нанесення.

Температура нанесення: оптимальна робоча температура від +18°C до +25°C при максимальній відносній вологості повітря 60%. Не застосовувати при температурі нижче +15°C.

Допустимий вміст води в бетоні: вологість основи під час укладання паркету не повинна перевищувати 2,00%, а при нанесенні KRAFTFIX PU PRIMER 494 QUICK поверхня може містити до 3,00% води.

Час висихання: 2-3 години.

Рекомендоване використання: для внутрішніх робіт.

Підходить для: використання як основа для поліпшення адгезії на таких поверхнях, як бетон, розчин, дерево.

Зберігання: в оригінальній закритій тарі, захищений від прямих сонячних променів, у сухому приміщенні при температурі від +5 °C до +30 °C.

Упаковка: 5 л.

UA

ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ: Однокомпонентний поліуретановий праймер. Використовується як ґрунтовка для поліпшення адгезії на таких поверхнях, як бетон, розчин, дерево.

- ВБИРАЄ ТА ЗАКРИВАЄ ЗАЛИШКОВУ ВОЛОГІСТЬ У БЕТОННІЙ ОСНОВІ
- ШВИДКИЙ ЧАС ВИСИХАННЯ
- ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ПІД ВПЛИВОМ ВОЛОГИ З ПОВІТРЯ Й ОСНОВИ
- ШВИДКЕ ВИПАРОВУВАННЯ ЗАПАХУ ПРАЙМЕРА З ПРИМІЩЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:

Колір продукту: від жовтуватого до коричневого.

Підготовка та нанесення: Поверхня повинна бути чистою, міцною, сухою, стійкою до тиску, очищеною від пилу та жиру. Нанесіть праймер рівномірно за допомогою валика з коротким ворсом або дрібного пензля. Якщо поверхня дуже поглинаюча, нанесіть праймер у два шари. Другий шар слід наносити після висихання першого (2-3 години). Може використовуватися як пароізоляційний бар'єр на стяжках з вологістю до 3%, обов'язково нанесіть мінімум два шари, поки основа не буде повністю насичена. Паркет слід приклеїти до підготовленої поверхні протягом 24-72 годин, використовуючи тільки реактивні клеї, такі як KRAFTFIX PU 101, PU 170 2K, EPU 190 2K і 160 HYBRID.

Витрата: приблизно 0,18-0,25 л/м² залежно від поглинання та шорсткості поверхні, а також способу нанесення.

Температура нанесення: оптимальна робоча температура +18°C до +25°C при максимальній відносній вологості повітря 60%. Не застосовувати при температурі нижче +15°C.

Допустима вологість бетону: Вологість основи під час укладання паркету не повинна перевищувати 2,00%, а при використанні KRAFTFIX PU PRIMER 494 QUICK поверхня може містити до 3,00% води.

Час висихання: 2-3 години.

Рекомендоване застосування: для внутрішніх робіт.

Підходить для: використання як основа для поліпшення адгезії на таких поверхнях, як бетон, розчин, дерево.

Зберігання: продукт слід зберігати в оригінальній, добре закритій тарі, захищений від прямого сонячного світла, в сухому приміщенні, при температурі від +5°C до +30°C.

Упаковка: 5 л.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ



Швидке висихання



Швидке вивітрювання запаху ґрунтовки з приміщення



Інтер'єр



Однокомпонентний




Час висихання



Нанесення валиком



Нанесення пензлем



Витрата



Захищати від замерзання та сонця

Технічні дані надаються з метою досягнення оптимальних результатів при використанні продукції, виготовленої компанією HOLZNER, на основі попереднього досвіду та випробувань у сертифікованій лабораторії. Ми рекомендуємо замовнику провести попередні випробування зразків для своїх потреб. Виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни. За додатковою інформацією звертайтеся до нашої технічної служби. / Технічні дані надаються з метою досягнення оптимальних результатів при використанні продуктів, виготовлених компанією HOLZNER, на основі попереднього досвіду та випробувань, проведених у сертифікованій лабораторії. Ми рекомендуємо клієнту провести попередні випробування зразків, адаптованих до його індивідуальних потреб. Виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни. У разі додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до нашої технічної служби.